

**SREDSTVO ZA RAZŽVEPLANJE LITINE - KALCIJEV KARBID CaC_2**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 04

Datum veljave: 14.04.2010

1. NAMEN UPORABE

Uporablja se za razžveplanje litine - kontinuirno in nekontinuirno v loncih za odžveplanje s pomočjo premešavanja s plinom N_2 .

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Ustreznost prospektu proizvajalca.

3. LASTNOSTI MATERIALA

CaC_2 mora biti granulacije od 0 do 4 mm. Prašnih delcev granulacije pod 1 mm sme biti max. 10 %.

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

CaC_2 naj bo v hermetično zaprtih pločevinastih sodih do 110 kg. Transport mora biti zavarovan pred atmosferskimi vplivi. Embalaža mora vsebovati oznako proizvajalca, nazivnost, številko sarže, datum polnjenja.

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Za vsako pošiljko po saržah zahtevamo atest preverjene kakovosti na:

- vsebnost CaC_2
- granulacijo

6. NAČIN PREVZEMA

Ca karbid bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja po predpisanih karakteristikah kakovosti.

7. KONTROLNI POSTOPEK

V primeru spora izvajajo kemično analizo zunanje inštitucije.

8. NAČIN MERITVE**KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

NAZIV: KALCIJEV KARBID CaC_2

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Vsebnost CaC_2	Min 70 %	atest
ali vsebnost acetilena iz 1 kg CaC_2	min(230) l	atest
granulacija podzrna nadzrna	0 – 4 mm max. 10 % max. 5 %	atest