

**ODPADNA LITINA**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.11.2001

1. NAMEN UPORABE

Uporablja se kot vložek pri izdelavi sive in nodularne litine..

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Ustreznost specifikaciji kakovosti.

3. LASTNOSTI MATERIALA

Mora biti nelegirana siva ali nodularna litina.

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

V razsutem stanju do velikosti 400 x 400 x 400.

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Izjava dobavitelja.

6. NAČIN PREVZEMA

Odpadno litino bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja

7. KONTROLNI POSTOPEK

Ob prevzemu se vrši vizuelna kontrola in kemična analiza, tehtanje.

8. NAČIN MERITVE**KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Velikost	Max 400 x 400 x 400	Vizuelno (ocena), meter (po potrebi)
Material	Max 5% fosforne litine (cevi, banje, radiatorji, žel. zavore)	Vizuelno (ocena), kemična analiza (po potrebi)
	Max 0,5% barvnih kovin	Vizuelno (ocena)