

**Cu SEKANEC**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 03

Datum veljave: 01.11.2001

1. NAMEN UPORABE

Uporablja se kot legirni element pri proizvodnji sive in nodularne litine.

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Ustreznost specifikaciji kakovosti.

3. LASTNOSTI MATERIALA

Mora biti čist ali nelegiran baker.

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

V razsutem stanju do velikosti 10 mm in debeline do 2 mm.

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Izjava dobavitelja.

6. NAČIN PREVZEMA

Bakreni sekanec bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja.

7. KONTROLNI POSTOPEK

Ob prevzemu se vrši vizuelna kontrola nečistoč in primesi v Cu.

8. NAČIN MERITVE**KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

NAZIV: Cu sekanec

| KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI | VREDNOST | NAČIN PREVERJANJA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Velikost | Max 10 mm, debeline do 2 mm | Vizuelno (ocena) |
| Ustreznost materiala | Brez prisotnosti drugih materialov: <ul style="list-style-type: none">- železni opilki- aluminijeve primesi- druge barvne kovine- nekovinske primesi | Vizuelna ocena po barvi |