

**LITINSKI OSTRUŽKI**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.10.2001

1. NAMEN UPORABE

Uporablja se kot vložek v kupolni peči.

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Briketi so lahko narejeni iz ostružkov nelegirane sive in nodularne litine, brez primesi ostružkov barvnih kovin in ležajnih zlitin (kositer, svinec, baker, broni, medi...).

3. LASTNOSTI MATERIALA

Briketi iz ostružkov morajo imeti zadostno trdnost, da se pri transportu, manipulaciji in zakladanju peči ne drobijo in razpadajo.

4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT

Briketi naj se dostavljajo v razsutem stanju s tovarnjakom.

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Maksimalni delež razsutega stanja je lahko 3 %.

6. NAČIN PREVZEMA

Brikete iz ostružkov bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja.

7. KONTROLNI POSTOPEK

Ob prevzemu se izvrši kontrolni preizkus trdnost. Briket se spusti iz cca. 4 metre višine in po petkratni ponovitvi je lahko teža briketa manjša za 3 %. V primeru odstopanja kemične analize, izvrši analizo zunanja institucija.

8. NAČIN MERITVE

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE

NAZIV: Briketi iz ostružkov

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Trdnost	max. 3 % razsutega stanja	interni preizkus