

**PROTIHRUPNI VLOŽEK, GUMA 8mm, PENASTA GUMA, TESNILO JURČEK**

Datum izdaje: 20. 2. 2008

Sprememba: 01

Datum veljave: 15. 3. 2008

---

**1. NAMEN UPORABE**

Uporablja se kot protihrupni vložek za sestavo kanalskega programa.

**2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE**

Priloženo poročila in dokumenti dobavitelja o preiskavi morajo ustrezati specifikaciji kakovosti.

**3. LASTNOSTI MATERIALA**

Protihrupni vložek mora zagotoviti dobro tesnjenje ob sestavi kanala.

**4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT**

Spakirano na EURO paletah, zaščiteno pred dežjem, z oznako proizvajalca, številom kosov, etiketa.

**5. JAMSTVO KAKOVOSTI**

Poročilo o preiskavi zunanjega pooblaščenega laboratorija se zahteva ob zamenjavi dobavitelja oz. materiala, oz. 1x/3 leta.

Izjava o kakovosti – A test materiala se zahteva ob zamenjavi dobavitelja oz. materiala.

Izjava izdelovalca se zahteva ob zamenjavi dobavitelja oz. materiala.

**6. NAČIN PREVZEMA**

Vse navedene materiale prevzema vhodna kontrola Livar.

**7. KONTROLNI POSTOPEK**

Ob prevzemu se vrši vizualni in količinski pregled.

V primeru odstopanj kemičnih lastnosti, lahko opravi analizo zunanja pooblaščen inštitucija.

**PROTIHRUPNI VLOŽEK, GUMA 8mm, PENASTA GUMA, TESNILO JURČEK**

Datum izdaje: 20. 2. 2008

Sprememba: 01

Datum veljave: 15. 3. 2008

**8. NAČIN MERITVE****KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE****NAZIV: PROTIHRUPNO TESNILO**

<b>VRSTA POLIMERA</b>	<b>PE</b>	<b>NAČIN PREVERJANJA</b>
TEMPERATURA TALIŠČA (°C )	Min. 105°C	Poročilo o preiskavi zunanjske laboratorija o pooblaščenega
TEMPERATU. KRISTALIZACIJE (°C )	MIN 80°C	Poročilo o preiskavi zunanjske laboratorija o pooblaščenega

**NAZIV: GUMA fi 8 mm**

<b>KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI</b>	<b>VREDNOST</b>	<b>NAČIN PREVERJANJA</b>
GUMA	Min. 60 Shore A	A test proizvajalca
GOSTOTA	Min. 1,10 kg/m <sup>3</sup> x 10 na 3	A test proizvajalca
NATEZNA TRDNOST	Min. 10 MPa	A test proizvajalca
RAZTEZEK OB PRETRGU	Min. 250 %	A test proizvajalca
TLAČNA DEFORMACIJA (100°C, 22h, 25% deformacija)	Min. 20 %	A test proizvajalca

**NAZIV: PENASTA GUMA fi 10 mm**

<b>KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI</b>	<b>VREDNOST</b>	<b>NAČIN PREVERJANJA</b>
DIMENZIJA	10 mm +- 1mm	A test proizvajalca
GOSTOTA	550 +- 50kg/m <sup>3</sup>	A test proizvajalca

**NAZIV: TESNILO JURČEK – za TEČAJ POKROVA**

<b>KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI</b>	<b>VREDNOST</b>	<b>NAČIN PREVERJANJA</b>
GUMA	NATUR KAVČUK SBR 90 Share	Izjava izdelovalca